



Peinture Graphite Toit

COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/d : 300g/l

| | |
|------------------|--|
| Définition | La peinture pour toit graphite Uula est composée de poudre de graphite et d'huile de lin bouillie. |
| Usage prévu | La peinture Graphite s'applique sur les toits et gouttières métalliques peintes ou non. |
| Qualité | Résine naturelle, huile de lin bouillie, poudre de graphite, solvant purifié, isoparaffine exempte de substance aromatique. Aspect semi-mat, de couleur graphite. Utilisez Uula Diluant 1166 comme diluant si nécessaire. Contient: COV max. 300 g / L. UE de COV Valeur limite: (cat A / d) 300 g / L (2010). |
| Caractéristiques | Spalter, pinceau à vernir. La surface doit être sèche et la teneur en humidité au-dessous de 15%. L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80% et la température supérieure à 15 ° C. Ne pas peindre en plein soleil. Hors poussière, sec au toucher après 1 jour, recouvrable après 5 jours à 20° C et à une humidité relative de 50%. Rendement 6 à 8 m ² / litre, Nettoyer le matériel au Diluant universel Uula puis rincer avec de l'eau et du savon. Existe en 0,9l, 2,7l et 9l. |
| Conseils | Bien remuer avant et pendant l'emploi. Utiliser une Brosse en croisant bien le geste pour bien poser la peinture. |
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas congeler. Conserver hors de la portée des enfants. Eliminer les résidus et seaux vides et secs dans une déchetterie |





Peinture Graphite Toit

COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/d : 300g/l

| | |
|-------------------|--|
| Classement au feu | <p>Ininflammable.</p> <p>Attention: les chiffons imbibés d'huile peuvent subir une auto combustion.</p> <p>Les chiffons huileux ayant servis au nettoyage des outils doivent être séchés à l'air libre ou rincés dans l'eau avant d'être jetés à la poubelle.</p> |
| Préparation | <p>Sur surfaces neuves : une 1ère couche diluée à 20 - 30% de peinture Graphite et après 5 jours poser une 2ème couche non diluée.</p> <p>Sur surfaces ancienne : enlevez la poussière et la peinture ecaillée et la rouille avec une brosse et un grattoir. Laver les surfaces sales avec l'agent de lavage Kiiruna Uula et laisse sécher.</p> <p>La surface peut être traitée avec un anti-rouille écologique avant la pose de la peinture graphite.</p> |
| Finition | <p>2 couches à 5 jours d'intervalle hors pluie.</p> |
| Points à noter | <p>Utiliser uniquement le diluant 1166 Uula.</p> |

En cas d'incertitude, renseignez vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux de peinture.

Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits d'Uulatuote Oy.01/2011.