



PRIMAIRE EXTERIEUR

Extérieur

Primaire en phase aqueuse sans latex ni acrylique pour un usage extérieur.

DESTINATION

Extérieur. Les surfaces en bois neuves ou anciennes, propres, non grasses et dépourvues de finition filmogène ou d'un vernis, traitées ou non. En intérieur, il est préférable d'utiliser le primaire iNTO.

QUALITÉS

Composée d'huiles naturelles, le primaire s'imprègne dans le bois et le laisse respirer.

COMPOSITION

Huile de lin huile de ricin, carbonate de calcium, dioxyde de titane, eau. Contient un anti-mousse. Sans latex, acrylique ou solvant.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – peut être teinté
Densité environ 1,3 kg par litre,
Rendement de 6 à 12m² selon les surfaces brutes ou rabotées,
Temps de séchage à 20°C – 30mn, recouvrable après 6 h.
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou pinceau en fibres naturelles (soie de porc) en croisant bien le geste, rouleau ou pistolet airless.

APPLICATION

Le primaire s'applique en 1 couche uniforme. Le primaire peut être recouvert après 12h de séchage. Un taux d'humidité du bois de 20% au maximum et à un taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de plus de 10°C. Ne pas peindre en plein soleil ni sous la pluie. Il est conseillé de bien remuer le primaire avant et pendant l'utilisation.

MISE À LA TEINTE

Selon la teinte de finition, le primaire peut faire l'objet d'une fausse teinte 'en cas de teinte vive par exemple).

MISE EN OEUVRE

Surfaces peintes Enlever les restes de peinture (acrylique, laque, alkydes, glycéro) avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible. Il est possible d'utiliser le décapant écologique Uula Color. Lavez les surfaces avec l'agent-lavand Uula Color. Sur les bois rabotés, il convient de réaliser un léger ponçage afin d'assurer une bonne accroche.

Surfaces neuves Bien dépoussiérer les surfaces. En cas de traitement anti-mousse, laisser sécher 24h avant d'appliquer le primaire. Le bois doit être neutre de toute trace de cire ou d'ancien vernis.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/h : 30 g/l

Contient au maximum : 0g/l

